

PVC COMPOUND MATERIAL DATA

制品番号: DX-2

上海理研塑料有限公司

2025/6/10

试 验 项 目		单 位	性 能	试 验 方 法
比 重		—	1.36	JIS K 7112
拉 伸 试 验	拉 伸 强 度	MPa	21.0	JIS K 6723
	伸 长 率	%	330	
	100% 模 量	MPa	—	
加 热 后 拉 伸 试 验	拉 伸 强 度 残 率	%	—	JIS K 6723 120°C × 120HR
	伸 长 率 残 率	%	—	
	加 热 减 量	%	—	
耐 寒 性		°C	—	JIS K 6723
热 安 定 性		hour	—	JIS K 6723
体 积 电 阻 率	30 ± 0.5°C	Ω cm	—	JIS K 6723
耐 油 性 (70°C × 4HR)	拉 伸 强 度 残 率	%	—	JIS K 6723
	伸 长 率 残 率	%	—	
硬 度 HDA	15秒后读数	—	73	JIS K 7215

* 上述数据为代表值，而非保证值