

PVC COMPOUND MATERIAL DATA

制品番号: DX-7

上海理研塑料有限公司

2025/6/10

试 验 项 目		单 位	性 能	试验方法
比 重		—	1.30	JIS K 7112
拉 伸 试 验	拉 伸 强 度	MPa	24.0	JIS K 6723
	伸 长 率	%	300	
	100% 模 量	MPa	—	
加 热 后 拉 伸 试 验	拉伸强度残率	%	95	JIS K 6723 136℃×168HR
	伸长率残率	%	90	
	加热减量	%	—	
耐 寒 性		℃	-20	JIS K 6723
热 安 定 性		hour	3.0以上	JIS K 6723
体积电阻率	30±0.5℃	Ω cm	5.0×10^{14}	JIS K 6723
耐油性 (70℃×4HR)	拉伸强度残率	%	—	JIS K 6723
	伸长率残率	%	—	
硬度 HDA 15秒后读数		—	90	JIS K 7215

* 上述数据为代表值，而非保证值