PVC COMPOUND MATERIAL DATA

制品番号：DX-8

上海理研塑料有限公司

2025/6/10

试　验　项　目		单位	性 能	试验方法
比　重		—	1.37	GB/T 1033
拉伸试验	拉伸强度	MPa	21.0	GB/T 8815
	伸长率	%	300	
	100% 模量	MPa	—	
加热后拉伸试验	拉伸强度残率	%	—	GB/T 8815 136℃×168HR
	伸长率残率	%	—	
	加热减量	%	—	
耐寒性		℃	—	GB/T 8815
热安定性		hour	—	GB/T 2917
体积电阻率	30±0.5℃	Ω cm	5.0×10^{13}	GB/T 8815
耐油性（70℃×4HR）	拉伸强度残率	%	—	GB/T 1040
	伸长率残率	%	—	
硬度　HDA　15秒后读数		—	88	GB/T 2411

＊上述数据为代表值，而非保证值