PVC COMPOUND MATERIAL DATA

制品番号：RZ-6

上海理研塑料有限公司

2025/6/10

试　验　项　目		单位	性 能	试验方法
比　重		—	1.23	JIS K 7112
拉伸试验	拉伸强度	MPa	18.0	JIS K 6723
	伸长率	%	434	
	100% 模量	MPa	6.0	
加热后拉伸试验	拉伸强度残率	%	94	JIS K 6723 100℃×120HR
	伸长率残率	%	90	
	加热减量	%	0.32	
耐寒性		℃	-29	JIS K 6723
热安定性		hour	2.0以上	JIS K 6723
体积电阻率	30±0.5℃	Ω cm	—	JIS K 6723
耐油性（70℃×4HR）	拉伸强度残率	%	—	JIS K 6723
	伸长率残率	%	—	
硬度　HDA　15秒后读数		—	66	JIS K 7215

＊上述数据为代表值，而非保证值