PVC COMPOUND MATERIAL DATA

制品番号：XS-2

上海理研塑料有限公司

2025/6/10

试　　验　　项　　目		单位	性 能	试验方法
比　　重		—	1.31	JIS K 7112
拉 伸 试 验	拉 伸 强 度	MPa	23.0	JIS K 6723
	伸 长 率	%	310	
	100% 模 量	MPa	—	
加 热 后 拉 伸 试 验	拉伸强度残率	%	—	JIS K 6723 100℃×120HR
	伸长率残率	%	—	
	加热减量	%	—	
耐　　寒　　性		℃	-22	JIS K 6723
热　安　定　性		hour	3.0以上	JIS K 6723
体积电阻率	30±0.5℃	Ω cm	1.0×10^{14}	JIS K 6723
耐油性 （70℃×4HR）	拉伸强度残率	%	—	JIS K 6723
	伸长率残率	%	—	
硬度　HDA	15秒后读数	—	90	JIS K 7215

＊上述数据为代表值，而非保证值